

Denumire: DISTRESSED OAK ZZ105**Cod:** PV252**Format:** 1524x228.6x5.5 mm**Click System:** UNICLIC

COMPOZIȚIE



	Grosime (cm)	Material	Tip material
Strat 1	0.3	Vinil	Strat de uzură cu protecție din poliuretan
Strat 2	0.07	PVC	Strat decorativ
Strat 3	4.13	SPC	Miez polimer compozit (stone polymer composite)
Strat 4	1.0	IXPE	Strat de bază IXP (Irradiated Cross-Linked Polyethylene)

* GROSIME TOTALĂ 0,55 cm

NOTE ADIȚIONALE

COMPOZIȚIE: Plăci din vinil multistrat îmbunătățite cu SPC

CARACTERISTICI



Imită fidel suprafața lemnului



Pardoseală rezistentă la apă și umiditate, potrivită pentru zone umede precum bucătării destinate utilizării rezidențiale și nu numai, dacă sunt întrunite condițiile și instrucțiunile de instalare.



Durată de viață de 5 ani pentru utilizare comercială, valabilă pentru materialele din vinil care au fost instalate în camere unde sunt expuse la uzură normală conform Categoriei de Utilizare recomandate în conformitate cu ISO 10582.



Pardoseală capabilă să disipe excesul de încălziri electrice și să le distribuie pe întreaga sa suprafață.



Pot exista variații considerabile de culoare între plăcile unui pachet.



Sistem de instalare flotant, plăcile având lipită pe spate folie IXPE de 1mm. A nu se monta lipit.



Durată de viață de 20 de ani pentru utilizare rezidențială, valabilă pentru materialele din vinil care au fost instalate în camere unde sunt expuse la uzură normală conform Categoriei de Utilizare recomandate în conformitate cu ISO 10582.



Compatibil cu încălzirea în pardoseală



Siguranța și durabilitatea îmbinărilor sunt principalele caracteristici ale acestui sistem de instalare care garantează eliminarea golurilor dintre plăci pe toată durata de viață a pardoselii. Presiunea exercitată între plăci întărește îmbinarea și împiedică realizarea acesteia în mod greșit.

DIMENSIUNI

Coeficient de rectangularitate	0.07 %	BS EN 13329:2016
Planeitate suprafață	0.13 %	BS EN 13329:2016



TESTE DE LABORATOR

Clasă de trafic	32	BS EN 13329 : 2016
Rezistență alunecare	$\mu = 0,41$ CLASE DS	EN 14041 : 2004 EN 13893 : 2002 – 11
Rezistență abraziune	AC4	BS EN 13329 : 2016
Rezistență la impact	PASS	BS EN 13329 : 2016
Calitatea aerului din interior certificat	PASS	SCS – EC10.3 – 2014 CDPH/EHLB V1.2 – 2017
Compuși organici volatili totali	$\leq 0,5 \text{ mg/m}^3$	CDPH/EHLB V1.2 – 2017
Rezistență la foc	Bfl-S1	EN 14041 : 2004
Indicele de propagare a flăcării	CLASE A	ASTM E84
Fum – indice dezvoltat	CLASE A	ASTM E84
Coeficientul dinamic de frecare	0.41	EN 14041 : 2004
Rezistența la substanțe chimice	PASS	BS EN 13329 : 2016

AMBALARE

Acoperire metri pătrați/cutie	2.79 M2/BOX	
Acoperire metri pătrați/palet	133.92 M2/PAL	
Acoperire metri pătrați/bucată	0.348 M2/PIECE	
Unitate de vânzare	M2	
Unitate de bază	ST	
Unități de vânzare/metru pătrat	1 M2	
Greutate netă	9.3 KG/M2	
Greutate brută	9.4 KG/M2	

