


Modelo: KENT DECO CREAM GLOSS

Códigos: 100363447

Grupo: G-222

Formato: 8X30X0,85CM



RECOMENDACIONES

Adhesivo recomendado	100043280 TIXOCEM PLUS 25KG
Junta recomendada	100236808 COLORSTUK RAPID BEIGE N 5KG
Junta recomendada (zona húmeda)	100236808 COLORSTUK RAPID BEIGE N 5KG
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100043280 TIXOCEM PLUS 25KG

CARACTERÍSTICAS

	Material cuya superficie tiene la capacidad de producir reflejos.		Material apto para su uso en paredes de ducha.
	Material apto para su uso en paredes de interior.		Material que presenta desniveles en la superficie.
	Sin cambios de color entre piezas.		Material recomendado para su instalación sobre pared.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Desviación longitud y anchura	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación rectitud de los lados	±0.3 %	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación ortogonalidad	±0.5%	UNE-EN ISO 10545-2*
Desviación planimetría	±0.5 %	UNE-EN ISO 10545-2*

PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	BIII	
Fuerza de rotura	>900 N	>600N*
Coeficiente de dilatación térmica lineal	<6.6 1/(10E6*K)	
Resistencia al cuarteo	PASS	ISO 10545-11*
Reacción al fuego	A1	EN 13501-1*

PACKING

Unidades de venta por caja	0.672 M2/CAJA
Unidades de venta por pallet	67.2 M2/PAL
Unidades de venta por unidad	0.024 M2/PIEZA
Unidad venta	M2
Unidad base	ST
Peso neto	10.875 KG/M2
Peso bruto	11.25 KG/M2



PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a las manchas

Clase 5

ISO 10545-14*

Resistencia a los productos químicos

GA/GLA/GHA

ISO 10545-13*



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por L'ANTIC COLONIAL, S.A. cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico. En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladididad del Código Técnico de la Edificación. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de L'ANTIC COLONIAL, S.A.